

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

HIDROPRIMER CI

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 10/11/2017

1. DESCRIPCIÓN: HIDROPRIMER CI

DESCRIPCION: HIDROPRIMER CI Es un fondo sellador acrílico al agua de un componente para suelos de microcemento y otros soportes, destaca por su alto contenido en sólidos y su alta impermeabilidad, se extiende uniformemente dejando un film completamente homogéneo, sella el microcemento o morteros cementosos, la finalidad esencial es sellar o fondear el microcemento o morteros para su posterior acabado con productos con más dureza, otorga impermeabilidad y evitar las marcas de rodillo, de altísimo poder cubriente debido a su alto contenido en sólidos, de muy buena planimetría.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS QUIMICO FISICAS.

ACABADO - Fondo al agua de 1 componente acrílico.

SÓLIDOS EN PESO - 35 %+ - 2

DILUCION - Listo al uso

NIVEL DE BRILLO - satinado

TIEMPO DE SECADO - Entre 1 a 2 horas

CADUCIDAD - 1 Año desde fecha de producción en sus envases originales cerrados.

ALMACENAJE - La temperatura no debe ser inferior a + - 5° y superior a + - 25° durante el almacenamiento.

RENDIMIENTO APROXIMADO - 8 a 10 Mtro² x litro y mano

3. PRINCIPALES PROPIEDADES

- ✓ Evita las marcas de rodillo
- ✓ De gran cobertura y elasticidad
- ✓ No amarillea
- ✓ Fácil aplicación y limpieza Base agua.
- ✓ Moderada elasticidad
- ✓ Sin olor.
- ✓ Muy buena adherencia
- ✓ De un componente (fácil aplicación)
- ✓ Otorga impermeabilidad



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

HIDROPRIMER CI

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 10/11/2017

4. DATOS TECNICOS

Sellador hidropriemer ci	Protección moderada
Peso Específico (Kg/litro)	1,01 ± 0,05
Viscosidad (seg.Ford-4)	25 seg
Temperatura de trabajo (°C)	15° – 30 °C
Rendimiento (m²/litro)	125 gr x mtrs + -
Secado al tacto	15 min
Secado trafico moderado	24 horas
Solubilidad y Limpieza	AGUA
COLORES	incoloro

5. CAMPOS DE APLICACIÓN

IHIDROPRIMER CI esta formulado para el sellado de pavimentos de microcemento y morteros cementosos, , hormigón prefabricado, fachadas ,ladrillo cara vista , suelos industriales, pistas deportivas, hormigón fratasado etc .

6 . APLICACION

Aplicación a rodillo de pelo corto , aplicar con rodillo una pasada lo mas homogénea posible por todo el pavimento de microcemento hasta saturar el microcemento de sellador , de esta forma conseguiremos que futuras pasadas de poliuretano no creen marcas de rodillo debido a que el micro este completamente saturado , aconsejamos aplicar un mano o dos máximo del sellador en intervalos de 1 hora y dos manos de poliuretano una vez transcurridas 4 a 5 horas de la ultima aplicación del hidropriemer

7. FORMATOS

Envases de 5 litros