

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

## SELLADOR POOL ULTRA LIGHT

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 13/06/2017

### 1. DESCRIPCIÓN: PRODUCTO SELLADOR POOL ULTRA LIGHT

DESCRIPCION: Es una laca extra dura acrílico y permeable que no amarillea por efectos del sol aportando fijación resistencia y consolidando los soportes porosos , penetra en el cemento , microcemento y superficies con cierta porosidad consolidando los soportes cementosos , a la vez protege de la humedad ya que impermeabiliza y protege de manchas , resistente al agua clorada , producto especialmente indicado para la protección de piscinas por su alta resistencia al agua y permeabilidad dejando canales de vapor de agua e impidiendo que se produzcan burbujas y despegues en las capas de terminación.

No aplicar mas de dos manos del producto en intervalos de 4 a 5 horas , no aplicar en horas de insolación , asegurarse que el soporte no esta caliente y húmedo , aplicar a primera hora del dia preferiblemente

### 2 . CARACTERISTICAS TECNICAS QUIMICO FISICAS.

ACABADO - Sellador acrílico al disolvente

SÓLIDOS EN PESO - 15%+ - 2

DILUCION – Listo al uso

NIVEL DE BRILLO – satinado

TIEMPO DE SECADO – Entre 2 y 3 horas

CADUCIDAD – 1 Año desde fecha de producción en sus envases originales cerrados.

ALMACENAJE – La temperatura no de be ser inferior a + - 5º y superior a + - 25º durante el almacenamiento.

RENDIMIENTO APROXIMADO - 6 a 7 Mtro2 x litro y mano

### 3. PRINCIPALES PROPIEDADES

- ✓ Consolida e impermeabiliza
- ✓ Impermeabiliza soportes cementosos
- ✓ No amarillea
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Moderada elasticidad
- ✓ Resistencia al desgaste
- ✓ Muy buena adherencia
- ✓ De un componente (fácil aplicación )
- ✓ Aplicación a rodillo o brocha
- ✓ Alta resistencia al agua clorada

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

### SELLADOR POOL ULTRA LIGHT

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 13/06/2017

#### 4. DATOS TECNICOS

<b>Sellador acrilico</b>	Alta protección
<b>Peso Específico (Kg/litro)</b>	1,01 ± 0,05
<b>Viscosidad (seg.Ford-4)</b>	20 seg
<b>Temperatura de trabajo (°C)</b>	15° – 30 °C
<b>Rendimiento (m<sup>2</sup>/litro)</b>	50 gr x mtrs + -
<b>Secado al tacto</b>	30 min
<b>Secado total</b>	24 horas
<b>Solubilidad y Limpieza</b>	Disolvente
<b>COLORES</b>	incoloro

#### 5. CAMPOS DE APLICACIÓN

SELLADOR POOL esta formulado para el sellado y consolidación de toda clases de soportes cementosos , tanto interior como exterior aporta una fina capa ultrarresistente que al penetrar impermeabiliza dejando canales de permeabilidad para eliminar el vapor de agua producido por los cambios de temperatura aporta un soporte duro para la aplicación de posteriores productos

#### 6 . APLICACION

Se debe aplicar sobre microcemento o soportes cementosos que estén completamente secos y exentos de humedad , aplicar con un rodillo o con pistola ,en caso de aplicación a rodillo escurrir bien el rodillo y extender uniformemente por toda la superficie a tratar intentando de dejar una película lo mas uniforme posible e intentando no dejar marcas de rodillo , no es aconsejable añadir mas de una mano de producto en la primera aplicación, ya que no conviene saturar en exceso, después transcurridos 12 meses si se puede volver a dar una segunda mano de producto .

#### 7. FORMATOS

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

### SELLADOR POOL ULTRA LIGHT

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 13/06/2017

Envases de 25 litros y 5 litros